

L'Olio 100%

Afwerkproduct op olie- en wasbasis voor parket, solventvrij



Vernis &
Afwerkingen

L'Olio 100% is een mengsel klaar voor gebruik, met impregnerende oliën en high-performance wassen, geschikt voor de eindbehandeling van parket en andere houten oppervlakken voor gebruik binnen, ook geschikt voor boenmachine. Dankzij het feit dat het product solventvrij is, kan er snel een volle en warme uitstraling verkregen worden, zonder de kwastbaarheid te beïnvloeden. L'Olio 100% bevat geen siccatieven op basis van lood of kobalt, maar heeft toch een korte droogtijd en geeft het hout een hoog niveau van bescherming tegen water en de normale producten voor huishoudelijk gebruik. Beschikbaar in 9 houttinten en in verschillende speciale tinten.

L'Olio 100%

Technische gegevens bij 20 °C en 60% R.L.

Uiterlijk	Vloeistof
Dichtheid	0,950 – 0,990 kg/l
Viscositeit	60 – 70 sec. Ford 4
Spreiding na aanbrengen binnen	15 – 20 minuten
Handdroog na	6 – 8 uur
Polijsten na	24 uur
Rendement	35 – 40 m ² /l
Aanbrengingstemperatuur	minimaal + 10 °C
Houdbaarheid	12 maanden in originele, afgesloten verpakking bij temperatuur > 10 °C
VOS	35 g/l
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met het verdunningsmiddel Diluente RMD/91 of Green Cleaner
Beschikbare verpakkingen	Blikken van 1 liter en 2,5 liter (alleen neutraal)



Certificaten



Wijze van toepassing

De vloer schuren zoals gebruikelijk en, vervolgens, voegen met Lega Stucco RS/A, Lego Stucco RS/20 of Idrostucco RS/30. Maak de cyclus af door te schuren met schuurmiddelen met korrelgrootte 100 – 120. Het wordt afgeraden om schuurmiddelen met kleinere korrelgrootte te gebruiken omdat deze namelijk een te dicht oppervlak met verminderde opnamecapaciteit zouden kunnen geven. Reinig de oppervlakken zorgvuldig alvorens het product aan te brengen.

Voor een intensere kleuring en om het gevoel van zachtheid van de afwerking zoveel mogelijk te verbeteren, moet er voorafgaand aan de impregnerende behandeling het houten oppervlak met een vochtige, goed uitgewrongen doek afgenomen worden en, wanneer deze droog is, moet het oppervlak geschuurd worden met een eenschijfmachine en een schuur spons met korrelgrootte 100 – 120.

Na de voorbereiding moet het hout: schoon, droog en zonder enige verfstrengen of resten van andere behandelingen zijn.

Meng L'Olio 100% goed voor gebruik. Breng het product aan met een borstel, verspreid het product gelijkmatig binnen 15 – 20 minuten na aanbrengen met behulp van een eenschijfmachine uitgerust met groene of rode schijf. Deze stap is van groot belang want deze zorgt ervoor dat de olie gelijkmatig verspreid worden en voorkomt productophoping. Het mag niet vergeten worden dat de behandelingen op oliebasis impregnerende behandelingen zijn. Na volledige droging, gewoonlijk na 24 uur, kan het oppervlak gepolijst worden met een eenschijfmachine en witte pad zodat het nog zachter aanvoelt.

TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Gewoonlijk is één laag product voldoende.

Alvorens de vloer in gebruik te nemen, wordt het aanbevolen om een behandeling uit te voeren met het waterafstotend middel IRO, te vinden in ons assortiment, om de bestandheid tegen water van het oppervlak te verbeteren. Als alternatief kan het beschermende middel op solventbasis Riflex B12 gebruikt worden. Raadpleeg de bijbehorende technische fiches betreffende het gebruik.

De eigenschappen van de L'Olio 100% kunnen versterkt worden door de cross-linker Oil Linker toe te voegen, waardoor de bestendigheid tegen water en producten voor huishoudelijk gebruik verbeterd wordt. Oil Linker verandert de kleur en het aanzicht van de olie waaraan deze is toegevoegd niet. De droogtijd blijft ongewijzigd. L'Olio 100% met toevoeging van Oil Linker heeft een gebruikstijd van circa 8 uur.

Onderhoud

Voor de reiniging van de met L'Olio 100% behandelde vloeren raden we aan om onze zeep Deteroil te gebruiken. Door regelmatig het oppervlak te behandelen met Lux, een product uit ons assortiment op basis van was dat beschikbaar is in mat of glans, blijft het er fris uitzien. De behandeling met IRO kan anders ook worden herhaald.

We raden aan om tenminste 20 dagen te wachten vanaf het aanbrengen van de L'Olio 100% alvorens de vloer te wassen of te onderhouden.

Voor de reparatie van krassen of kleine slijtplekken op de vloer, kan dezelfde olie gebruikt worden voor de behandeling gebruikt worden; eerst de vloer met Deteroil wassen, vervolgens het bij te werken plekje zacht schuren met fijn schuurpapier en een dunne laag olie aanbrengen met een doek waarbij het zo gelijkmatig mogelijk moet worden verspreid. Na volledige droging opboenen met een zachte doek.

Toelichting

Breng de L'Olio 100% niet aan op oude vernis, nitro-sealer of anders, maar uitsluitend op perfect geschuurd hout.

Breng niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid aan, want dat zou kunnen leiden tot een zwakke en plakkerige afwerking.

Oliehoudende houtsoorten zoals Teak, Iroko en Olijfhout, het drogen van de oliën aanzienlijk kunnen vertragen, zelfs met dagen.

Een hoge vochtigheidsgraad, lage temperaturen en zeer harshoudende houtsoorten kunnen het drogen van de olie vertragen.

Wanneer een gekleurde versie wordt gebruikt, wordt het aanbevolen om altijd van tevoren tests uit te voeren voor de kleuring op het te behandelen hout om het eindeffect te evalueren.

Veiligheidsvoorschriften

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Hetgeen vermeld is op het label moet strikt gevolgd worden en het veiligheidsinformatieblad moet voor gebruik worden bestudeerd.

N.B.: lappen, doeken en sponzen geïmpregneerd met het product kunnen ontsteken door zelfontbranding. Maak ze goed nat alvorens ze te verwijderen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Verwijdering

Verwijder het ongebruikte product en de lege verpakkingen overeenkomstig de geldende, lokale wetgeving.

L'Olio 100%



Certificaten



Het advies dat gegeven wordt in dit technisch voorlichtingsblad is ter indicatie en wij kunnen hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld, omdat wij geen controle hebben over de gebruiksmethoden en -omstandigheden van het product. Het wordt aanbevolen om de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogd gebruik te controleren.

Herz 6 – 15/01/2019 Dit blad annuleert en vervangt de voorgaande versies.